



# CANFRANC UNIVERSAL

## CON LA FUERZA de 10 en UNO

**CANFRANC Universal** es un adhesivo especial con resinas en polvo que sólo necesita mezclarse con agua. Está formulado para dar una adherencia superior a cualquier otro adhesivo usado para albercas, porcelanatos, piso sobre piso, mármol y granito, alta, media, baja y nula absorción de agua.

### Usos

En pisos de muy baja absorción de humedad o vidriados. En áreas de tráfico intenso o que puedan tener humedades como en baños y albercas.

Elaborado bajo la norma mexicana  
 NMX-C-420-ONNCCE-2003 Tipo C y ANSI a 118,4.  
 Rendimiento: 4 a 6 m<sup>2</sup> dependiendo de la llana y del formato o tamaño de la pieza.  
 Presentación: Saco 20 kg.

### Instrucciones de uso

- La superficie que se va a cubrir debe estar limpia de polvo, grasa, pintura o cualquier impureza que impida una buena adherencia con la pieza.
- Por cada 20 kg de CANFRANC Universal (1 bulto) agregue 6 litros de agua limpia.
- Bata bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Déjese reposar 10 minutos y vuelva a batirlo otra vez antes de usarlo.

#### Llanas dentadas recomendadas



6x6x6 mm  
 Mosaicos cerámicos  
 y azulejos de hasta  
 15x15 cm.



6x9x6 mm  
 Piezas cerámicas  
 de hasta  
 30x30 cm.

Aplique una capa de CANFRANC Universal con la parte lisa de la llana sobre la superficie en un espesor de 3mm en muro y 5mm en piso.

Con la parte dentada de la llana ranure la superficie del pegazulejo recién aplicado, cubriendo un área de 2 a 3 m<sup>2</sup>

En muros, coloque las piezas de recubrimiento de abajo hacia arriba, debidamente, golpeándolas ligeramente con el mango de la llana para asegurar una buena adherencia.

### Recomendaciones

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a CANFRANC para una mejor asistencia técnica.

CANFRANC S.A. de C.V. no se hace responsable del uso inadecuado del adhesivo, ni de la colocación que no cumpla con la descripción e instalaciones de uso antes mencionadas. En caso de comprobarse la falla de nuestro adhesivo, la empresa sólo repondrá el CANFRANC Universal utilizado.

### Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

**NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**CANFRANC Universal** está garantizado para toda la vida, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de cada producto y se aplique de acuerdo a la tabla que se anexa.

DATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Presentación	Polvo Blanco
Tiempo Abierto	30 minutos
Tiempo de Almacenaje	3 meses en lugar seco
Temperatura de aplicación	Entre 6° y 39° C
Deslizamiento Máximo	1 mm
Proporción de la mezcla	6 litros de agua por saco de 20 kg
Resistencia a la tensión mínima	0.5 Newton/mm <sup>2</sup>
Tiempo de corrección	30 minutos
Resistencia a la compresión máxima	90 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia mínima a la inmersión en agua	0.5 Newton/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la tensión al envejecimiento	0.5 Newton/mm <sup>2</sup>
Absorción de agua (a las 24 horas)	3% Máximo
Vida en recipiente	2 horas

Rendimiento: 4 a 6 m<sup>2</sup> dependiendo de la llana, tamaño o formato de la pieza y del espesor del adhesivo aplicado (si es piso o muro)