



PEGAZULEJO CANFRANC SUPER GRIS



CANFRANC Super Gris es un adhesivo gris para pegar azulejos y loseta cerámica de alta absorción. Debe utilizarse sobre superficies que estén aplanadas o repelladas con cemento.

Elaborado bajo la norma mexicana
NMX-C-420-ONNCCE-2003

Rendimiento: 4 a 5 m² dependiendo de la superficie y el espesor.

Presentación: Saco 20 kg.

Pega sobre cualquier superficie que esté aplanada, pulida o repellada con cemento.

Instrucciones de uso

- La superficie que se va a cubrir debe estar limpia de polvo, grasa, pintura o cualquier impureza que impida una buena adherencia con la pieza.
- Por cada 20 kg de CANFRANC Super Gris (1 bulto) agregue 5.2 litros de agua limpia.
- Bata bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Déjese reposar 10 minutos y vuelva a batirlo otra vez antes de usarlo.

Llanas dentadas recomendadas



6x6x6 mm
Mosaicos cerámicos
y azulejos de hasta
15x15 cm.



6x9x6 mm
Piezas cerámicas
de hasta
30x30 cm.

Aplique una capa de CANFRANC Super Gris con la parte lisa de la llana sobre la superficie que pueda trabajar en los próximos 20 minutos.

Con la parte dentada de la llana ranure la superficie del pegazulejo recién aplicado.

Coloque las piezas de recubrimiento debidamente alineadas golpeándolas ligeramente con el mango de la llana para asegurar una buena adherencia.

Recomendaciones

Para la instalación de piezas de nula absorción de humedad %AH<0.5% tales como pisos porcelánicos, utilizar CANFRANC PSP Porcelánico sobre superficies base cemento, o bien CANFRANC Piso sobre Piso, cuando se instale sobre un piso existente.

Formatos mayores a 30x30 se recomiendan aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo del 100%. No se utilice para pegar piezas de este tamaño en plafones, fachadas y pisos externos.

Para la instalación de recubrimientos o piedras especiales como la laja o mármol verde, consultar a CANFRANC para una mejor asistencia técnica.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CANFRANC Super Gris está garantizado para toda la vida, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de cada producto y se aplique de acuerdo a la tabla que se anexa.

DATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Presentación	Polvo Gris
Tiempo Abierto	20 minutos
Tiempo de Almacenaje	6 meses en lugar seco
Temperatura de aplicación	Entre 6° y 39° C
Deslizamiento Máximo	1 mm
Proporción de la mezcla	5.2 litros de agua por saco de 20 kg.
Resistencia a la tensión mínima	0.5 Newton/mm ²
Tiempo de corrección	Hasta 30 minutos
Resistencia a la compresión máxima	70 kg/cm ²
Resistencia mínima a la inmersión en agua	0.5 Newton/mm ²
Resistencia a la tensión al envejecimiento	0.5 Newton/mm ²
Vida en recipiente	2 horas

Rendimiento: 4 a 5 m² dependiendo del sustrato (rugoso o liso), del espesor del adhesivo aplicado de 3 a 5 mm (si es piso o muro)