



ADHESIVO PISO SOBRE PISO

CANFRANC Piso Sobre Piso sirve para colocar piso o azulejo de nula absorción sobre la superficie ya existente.

Elaborado bajo la norma
NMX-C-420-ONNCCE-2003 Tipo C y ANSI A118.4
Rendimiento: 2.5 m² dependiendo de la superficie y el espesor.
Presentación: Saco 10 kg.

Instrucciones

- El piso o azulejo que se va a cubrir debe estar limpio de polvo, grasa, pintura o cualquier impureza que impida una buena adherencia con la pieza.
- Mezcle agua limpia con CANFRANC Piso Sobre Piso.
- Por cada 10 kg de adhesivo (1 bulto) agregue 3 litros de agua. Agite bien hasta obtener una mezcla homogénea.
- Déjese reposar 10 minutos y vuelva a batirlo otra vez antes de usarlo.

Llanas dentadas recomendadas



6x6x6 mm
Mosaicos cerámicos
y azulejos de hasta
15x15 cm.



6x9x6 mm
Piezas cerámicas
de hasta
30x30 cm.



1.2x1.2x1.2 cm
Piezas grandes
y gruesas o irregulares
en su parte posterior

Aplique una capa de CANFRANC Piso Sobre Piso con la parte lisa de la llana sobre la superficie a trabajar en un espesor de 3 mm en muro y de 5 mm en piso.

Con la parte dentada de la llana ranure la superficie del adhesivo recién aplicado, cubriendo un área de 2 a 3 m²

En muros, coloque las piezas de recubrimiento de abajo hacia arriba, debidamente alineadas, golpeándolas ligeramente con el mango de la llana para asegurar una buena adherencia.

Recomendaciones

Sirve para la instalación de todo tipo de cerámica, mármol, teja, etc. Incluyendo porcelánicos y piedras naturales sobre cualquier superficie de concreto, inclusive plafones.

Para formatos mayores a 40x40 se recomienda aplicar a doble capa para lograr una transferencia del adhesivo al 100%.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con abundante agua durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CANFRANC Piso Sobre Piso está garantizado para toda la vida, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso de cada producto y se aplique de acuerdo a la tabla que se anexa.

DATOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	Norma Mexicana Tipo C
Presentación	Polvo Blanco
Tiempo Abierto	30 minutos
Tiempo de Almacenaje	3 meses en lugar seco
Deslizamiento Máximo	1 mm
Proporción de la mezcla	3 litros de agua por saco de 10 kg.
Resistencia a la tensión máxima	1.0 Newton/mm ²
Tiempo de corrección	30 minutos
Resistencia a la compresión máxima	10.0 Newton/mm ²
Resistencia mínima a la inmersión en agua	0.5 Newton/mm ²
Resistencia a la tensión al envejecimiento	1.0 Newton/mm ²
Vida en recipiente	2 horas

Rendimiento: 2.5 m² dependiendo del sustrato (rugoso o liso), del espesor del adhesivo aplicado de 3 a 5 mm (si es muro o piso)